

Fenomastic Zen

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün üstün kaliteli su bazlı iç cephe boyası olup leke tutmayan özel teknoloji ile geliştirilmiştir. Antibakteriyel özelliği ile daha hijyenik ortamlar sunar. %100 saf akrilik bağlayıcıya sahiptir.

Özellikler ve faydalar

Fenomastic Zen, leke tutmayan özel teknoloji ile geliştirilmiş premium iç cephe son kat boyasıdır. Çay, kahve, meyve suyu, ketçap, keçeli kalem, ruj, çikolata, gazlı içecek, pastel boya gibi lekelerle karşı etkilidir. Üstün silinebilme özelliği ile lekeler yüzeyden rahatlıkla temizlenir. (Leke silme prosedürünü inceleyiniz) Antibakteriyel özelliği ile küf ve bakterilere karşı dayanım gösterir; daha sağlıklı bir ortam sunar. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi'ne sahiptir. Duvarlarda eşsiz mat bir doku oluşturur. Düşük VOC oranına sahiptir, çevre dostudur. APEO, formaldehit, ağır metaller gibi zararlı kimyasalları içermez. Kokusuz olması sayesinde yılın her mevsiminde uygulanabilir. Yüksek kapatıcılık, iyi yayılım ve kolay uygulama özelliklerine sahiptir. Jotun Multicolor Teknolojisi ile birçok renkte üretilebilir. Test edilen mikroorganizmalar üzerinde antibakteriyel ve antifungal olarak etkindir: E.Coli, S.Aureus, A.Niger, P. Purpurogeum, MRSA, VRE.

Tavsiye edilen kullanım

Oturma odaları, salon, yatak odaları gibi genel yaşam alanları. Çocuk odaları, mutfaklar, anaokulları, banyolar, hastane odaları, ameliyathaneler gibi özel hijyen gerektiren alanlar. Hamamlar, banyolar gibi neme maruz kalan yerler, otel ve benzeri mekanlar için tavsiye edilir.

Yüzey

Her türlü sıva, saten alçı, alçı, brüt beton, alçı levha gibi yüzeylerde kullanıma uygundur.

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	1 L, 2.5 L , 7.5 L ve 15 L
Renkler	Fenomastic Renk Kartelası'na başvurunuz.
Hacimce katı madde	39 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	1.32 Teorik olarak Sadece beyaz için
Uçucu organik bileşik	29 g/l ISO 11890 EU

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Rulo : Önerilir.

Sprey : Airless sprej veya konvansiyonel sprej kullanınız.

Fırça : Köşeler ve kenarları boyamak için tavsiye edilir.

Airless sprej uygulaması için temel değerler

Meme tipi	0.021-0.027"
Sprej aç dereceleri	65-80°
Memedeki basınç	140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Her kat için uygulama kalınlığı

Önerilen tipik aralık

Kuru film kalınlıkları 25 - 35 µm

Yaş film kalınlıkları 67 - 94 µm

Film kalınlığı ortalama olarak hesaplanmıştır.

Teorik Yayılma Oranı 14.95 - 10.7 m²/l

Yayılma oranı, uygulanan film kalınlığına, tekstür tipine, yüzey gözenekliliğine, yüzey bozukluklarına, sıcaklığa ve uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.

Maksimum sarfiyat oranı minimum kuru film kalınlığı ile sağlanır. (Tersi de doğrudur).

Seyreltme

Su

Seyreltme

En fazla 10 %

Uygulama sırasında ortam şartları

Yüzey sıcaklığı minimum 5 °C olmalı ve yüzeydeki çiğlenme noktasından 3 °C daha yüksek olmalıdır. Düzgün kuruma elde edebilmek için kapalı alanlarda iyi havalandırma yapılması gerekmektedir

Kuruma süreleri

Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir.

- Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
- Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
- Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

10 °C

23 °C

40 °C

Yüzey Kuruması

12 saat

6 saat

2 saat

Sert Kuruma

16 saat

8 saat

4 saat

Üzerine kat uygulama, minimum

12 saat

6 saat

2 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Lekeler Nasıl Temizlenmelidir?

Su Bazlı Lekeler

Çay, Kahve, Meyve Suyu, Kola, Şarap, Keçeli Kalem vb.

Bu tip lekeleri, nemlendirdiğiniz mikrofiber bez ile hafifçe silerek temizleyebilirsiniz. Silme işleminin ardından duvarı kurumaya bırakınız.

Yağ Bazlı Lekeler

Ketçap, Pastel Boya, Sütü Çikolata, Ruj, vb.

Mikrofiber bez ve ev temizlik malzemesi kullanılmalıdır. (Arap sabunu, Çok amaçlı yüzey temizleyiciler)

- 1) Kullandığınız temizlik malzemesini, mikrofiber bez üzerine yediriniz. Temizlik malzemesini direkt olarak lekenin üzerine sürmeyiniz.
- 2) Lekeli bölgeyi mikrofiber bez ile hafifçe siliniz.
- 3) Silinen bölgeyi, hafif nemlendirilmiş temiz bir bez ile üzerinde solüsyon kalmayacak şekilde temizleyiniz.
- 4) Duvarınızı kurumaya bırakınız.

Dikkat!

- Duvarlarınızda oluşan lekeleri temizlerken, yalnızca lekeli alanı değil tüm duvarınızı silmeniz gerekmektedir. Yalnızca lekelenen bölümün temizlenmesi halinde yüzeyde bölgesel parlaklık farkları meydana gelebilir.
- Fenomastic Zen, doğru uygulandığı takdirde performans gösterir. Ürünün ideal uygulama bilgileri için bu dokümandan yararlanabilirsiniz.
- Yüzey kirlendiğinde yukarıdaki yönergeler doğrultusunda hızlıca müdahale etmenizi tavsiye ederiz. Zaman geçtikçe leke yüzeye penetre olacak ve temizlenmesi zorlaşacaktır.

28 gün, boyanın ideal kürlenme süresidir. Kürlenmeden önce temizleme işlemi yapıldığı takdirde boya filmi kalıcı hasar görebilir.

Tavsiye edilen boya sistemi

Astar

Fenomastic Emulsion Primer veya PVA Primer : 1 kat

Macun

*Fenomastic Macun : 2 kat

Sonkat

Fenomastic Zen : 2 kat.

Fenomastic Macun astar uygulaması gerektirmez. Böylece macun uygulamasından sonra astara gerek kalmadan direkt Fenomastic Zen uygulanabilir.

Uyarılar (remarks)

Diğer sistemler kullanım alanına bağlı olarak belirlenebilir.

Sonkat uygulamasından sonra maskeleme bantı hemen yüzeyden kaldırılmaldır.

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.

Teknik danışma için lütfen Dekoratif Satış Departmanına başvurunuz.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirdiğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.